ADHESIVOS · TAPICERÍA · CALZADO

KLEBERPREN 5 M SPRAY

Adhesivo en base disolvente para aplicación a pistola en tapicería, calzado y marroquinería

Spray	0,786	−9 °C	20 · 200 kg
Aplicación pistola aerográfica	**Densidad relativa** g/cm³	**Punto de inflamación** muy inflamable	**Envases** azul / blanca

01 DESCRIPCIÓN

Adhesivo de contacto en **base disolvente** para aplicación a pistola, de **secado rápido**. Diseñado para la industria de la **tapicería**, el calzado y la marroquinería.

Une materiales diversos como **espuma, tejidos, cartón, piel y madera**. Se suministra en color **azul o blanco** para controlar visualmente la aplicación.

02 APLICACIONES

- Encolado de espumas de poliuretano en tapicería y colchonería.
- Pegado de tejidos, fieltros y guatas sobre espuma o madera.
- Unión de cartón, piel y madera.
- Industria del calzado y marroquinería.

03 DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	NORMA / REFERENCIA
Disolventes	Isohexano (25 – 50 %), ciclohexano (10 – 20 %), acetona	FDS, sección 3
Aspecto / color	Líquido azul o blanco, de olor característico	FDS / Indauxcol
Densidad relativa	0,786 g/cm³	FDS, sección 9
Punto de ebullición	45 °C	FDS, sección 9
Punto de inflamación	−9 °C	FDS, sección 9
Temperatura de autoinflamación	300 – 465 °C	FDS, sección 9
Solubilidad en agua	Inmiscible	FDS, sección 9
Secado	Rápido	Indauxcol
Envases	20 kg y 200 kg	Indauxcol
Almacenamiento	Entre 5 y 35 °C, en lugar seco y ventilado, lejos de calor y sol directo	FDS, sección 7

Viscosidad, contenido en sólidos, tiempo abierto y consumo: [pendiente] (no figuran en la FDS).

04 SEGURIDAD Y TRANSPORTE

PALABRA DE ADVERTENCIA
PELIGRO

H225 Líquido y vapores muy inflamables. **H315** Provoca irritación cutánea.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. **H411** Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Transporte: UN 1133, ADHESIVOS, clase 3, GE II (D/E).
Usar con ventilación o extracción adecuadas, lejos de fuentes de ignición y con toma de tierra en el trasvase. Utilizar guantes y gafas de protección.

Datos técnicos y de seguridad tomados de la documentación del fabricante. Antes de usar, lea la etiqueta y la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible bajo petición. Recomendamos ensayos previos en las condiciones reales de uso. No constituye especificación contractual.