TAPICERÍA · EMBALAJE · INDUSTRIA

TEJIDO DE RAFIA DE PP

Tejido plano de cintas de polipropileno, laminado o sin laminar, en rollos de 1000 m

30–260 cm	1000 m	48–65 g/m²	100 %
Ancho de rollo según referencia	**Largo de rollo** estándar	**Gramaje** sin laminar / laminada	**Reciclable** polipropileno

01 DESCRIPCIÓN

Tejido plano fabricado por **entrelazado de cintas de polipropileno (PP)**. Destaca por su resistencia, ligereza y versatilidad. Se suministra **sin laminar** o **laminado** (recubierto con una película que lo hace más cerrado, uniforme y resistente al polvo y las salpicaduras).

La rafia laminada de tapicería ofrece un acabado limpio y uniforme en bajos de sofás y recubrimientos de armazones; la rafia sin laminar se usa como base de fieltros, embalaje y confección de sacos.

02 APLICACIONES

- **Tapicería**: bajos y fondos de sofás, sillas y sillones; recubrimiento de armazones.
- **Colchonería**: base de fieltros punzonados.
- **Embalaje**: envoltura y cobertura de rollos, bobinas y mercancías.
- Confección de sacos, big bags y lonas.

03 REFERENCIAS DISPONIBLES

REFERENCIA	GRAMAJE	COLORES	ANCHOS	ROLLO
Rafia laminada (tapicería)	65 g/m² (45 + 20 de laminado)	Blanca	30 – 130 cm	1000 m
Rafia laminada (tapicería)	65 g/m² (45 + 20 de laminado)	Negra	90 – 120 cm	1000 m
Rafia laminada (tapicería)	65 g/m² (45 + 20 de laminado)	Blanca y negra (cuadros)	80 – 120 cm	1000 m
Rafia sin laminar	45 – 48 g/m²	Blanco lechoso (con línea azul)	210 y 220 cm	1000 m
Rafia sin laminar de color	60 g/m²	Transparente, verde, azul, rojo	132 cm	*[pendiente]*

Otros anchos (de 30 a 260 cm), colores y tipos de laminado bajo pedido. Acabado de la rafia laminada: mate.

Indauxcol, S.L. · CIF B53348272 · Pda. Els Vinyals, 14 · 03450 Banyeres de Mariola (Alicante)
info@indauxcol.com · **www.indauxcol.es** · +34 965 566 035 · Rev. 1 · noviembre 2026

Datos facilitados por el fabricante y por la información comercial de Indauxcol. No constituyen especificación contractual; valores típicos sujetos a tolerancias de fabricación. Esta versión anula y reemplaza cualquier versión anterior.

04 PROPIEDADES TÍPICAS · RAFIA LAMINADA (FICHA DEL FABRICANTE)

PROPIEDAD	VALOR	NORMA / REFERENCIA
Estructura	Tejido de cintas de PP + película laminada	—
Espesor	0,20 – 0,30 mm	EN ISO 9073-2
Resistencia a la tracción MD / CD	90 – 105 / 60 – 70 N/5 cm	EN ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura MD / CD	35 – 50 / 45 – 65 %	EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro MD / CD	18 – 25 / 20 – 30 N	EN ISO 9073-4
Resistencia a la perforación	≥ 35 N	EN ISO 9073-5
Permeabilidad al aire	Baja	EN ISO 9237
Absorción de agua	< 0,1 %	—
Punto de fusión PP / PE	160 – 170 °C / 110 – 130 °C	—
Resistencia química	Alta (ácidos y álcalis diluidos)	—
Resistencia UV	Media (mejorable con aditivos)	—

Valores típicos de la ficha técnica de la rafia laminada de 70 g/m² (50 g/m² PP + 20 g/m² PE). La tarifa vigente indica 65 g/m² (45 + 20); confirmación [pendiente]. MD = sentido máquina; CD = sentido transversal.

05 VENTAJAS

- Fuerte, duradera y con alta resistencia al desgarro.
- No se deshilacha; fácil de cortar y grapar.
- Ligera y fácil de manipular, transportar y almacenar.
- Superficie limpia, lisa y uniforme (laminada).
- Personalizable en ancho, color y tipo de recubrimiento.
- Producto 100 % reciclable.

Datos facilitados por el fabricante y por la información comercial de Indauxcol. No constituyen especificación contractual; valores típicos sujetos a tolerancias de fabricación. Esta versión anula y reemplaza cualquier versión anterior.